

# Brander Dekor

- OMSCHRIJVING** Gebruiksklare sierpleister voor buiten en binnen, op basis van kunstharsdispersie volgens DIN 18558, klasse P. org. 1.
- GEBRUIKSDOEL** Het decoratief afwerken van gevels en wanden in de woning- en utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoor- en bankgebouwen, schouwburgen, ziekenhuizen en kazernes).  
Het versterken van relatief kwetsbare ondergronden.  
Toe te passen op alle vlakke en gladde ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.
- VOORNAAMSTE KENMERKEN**
- Decoratief schorseffect.
  - Leverbaar in korrelgradatie 2 mm en 3 mm.
  - Structuur is in diverse richtingen (horizontaal, verticaal, diagonaal of ovaal/rond) aan te brengen.
  - Gemakkelijk verwerkbaar.
  - Weervast.
  - Kras-, slag- en stootvast.
  - Hoge witheidsgraad.
  - Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.
  - Waterdampdoorlaatbaarheid en regenafstotende eigenschappen voldoen aan DIN 18558.
  - Goed overschilderbaar.
  - Moeilijk brandbaar.
  - Oplosmiddelvrij.
  - Geurarm.
- KLEUREN EN GLANS** Standaard wit en vrijwel alle kleuren.  
Mat.
- Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.
- VERPAKKING** Plastic emmers (met handgreep) van 18 kg.

# Brander Dekor

## BASISGEGEVENS

Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Dichtheid	: 1,80 kg/dm <sup>3</sup>
Percentage vaste stof	: 87 gew.%
Handdroog na	: 6 uur (2 mm) en 7 uur (3 mm)
Doorgedroogd na	: 24 uur
Overschilderbaar na	: 36 uur
Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
Vlampunt	: niet van toepassing

## VERBRUIK

Brander Dekor 2 mm	: 2,4-2,7 kg/m <sup>2</sup>
Brander Dekor 3 mm	: 3,4-3,7 kg/m <sup>2</sup>

## ONDERGROND-CONDITIE

De ondergrond dient hard, afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig te zijn.

## VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.  
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.  
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

## SYSTEMEN

### BINNEN

Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken en gipskartonplaat

- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 2. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Het geheel voorzien van een 10% verdunde laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Dekor 2 mm of 3 mm.

### Noot

Op ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen of vergeelde gipskartonplaten Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.

# Brander Dekor

## SYSTEMEN (vervolg)

### BUITEN

Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton en cementgebonden pleister

- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.
- Waar nodig de ondergrond repareren en egaliseren.
- Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund met leidingwater) of Brander Haftgrund (1:4 verdund met leidingwater).
- Het geheel voorzien van een 10% verdunde laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Comfort 2 mm of 3 mm.
- Resultaat na afwerken overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk buiten": Groep 2.

Uitgebreide systeeminformatie

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### SPAANAPPLICATIE

#### Strakke afscheiding

Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

#### Gereedschap

Een schone roestvaststalen spaan voor het opbrengen.

Een 'zachte' kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

#### Verdunning

Voor gebruik goed roeren.

Zonodig verdunnen met ca. 1% leidingwater.

Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

#### Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvaststalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte.

Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, met behulp van de kunststof spaan de gewenste structuur aanbrengen. Het structureren kan in diverse richtingen plaatsvinden (horizontaal, verticaal, diagonaal of ovaal/rond).

Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in de gekozen structuurrichting 'afspanen'. Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.

Bij grotere objecten is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

# Brander Dekor

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK (vervolg)**

Reiniging gereedschap  
Direct na gebruik met water.

**VEILIGHEIDS-  
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.  
Zie productveiligheidsblad van Brander Dekor 2 mm en 3 mm.

**AANVULLENDE  
GEGEVENS**

**Hechting op minerale ondergronden**  
Een sierpleistersysteem met Brander Dekor hecht uitstekend op minerale ondergronden. Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).

**Hechting op bestaande afwerking**  
Een sierpleistersysteem met Brander Dekor hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharstdispersie.  
Een sierpleistersysteem met Brander Dekort hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven. Echter, uitzonderingen hierop zijn:  
- Dampremmende verfsystemen buiten.  
- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).  
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.  
Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.  
Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

**Overschilderbaarheid**  
Brander Tex kan toegepast worden als onderhoudslaag over Brander Dekor.

**REFERENTIES**

Informatieblad  
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer  
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009  
Pagina 4/4

Vanzelfsprekend

