

Brander External Putz / Putz Fijn

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige, sterk waterdampdoorlatende en vuil afstotende sierpleister voor buiten op basis van Protec technologie.
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van gevels van ondermeer kantoorgebouwen, villa's, schouwburgen en ziekenhuizen. Toepasbaar op vlakke minerale ondergronden, zoals cementgebonden pleisters. Tevens te gebruiken voor het verfraaien van gezond beton (niet voor het beschermen van beton).
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Duurzame bescherming tegen vuilaanhechting.- Decoratief structureffect.- Sterk waterdampdoorlatend.- Regendicht.- Spanningsarm.- Mineraalachtig effect.- Verminderd aangroei van micro-organismen.
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren uit wit. Mat. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.
VERPAKKING	Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,89 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 80,4 gew.% Droog na : ca. 24 uur Overschilderbaar na : ca. 48 uur Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing

Brander External Putz / Putz Fijn

FYSISCHE GEGEVENS

Wateropnamecoëfficiënt : $w = 0,12 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$
 Waterdampdiffusieweerstand : $S_d \text{ H}_2\text{O} = 0,26 \text{ m}$

VERBRUIK

Brander External Putz : 3,5-4,0 kg/m²
 Brander External Putz Fijn : 2,5-3,0 kg/m²

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
 Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
 Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Normaal zuigende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Het geheel voorzien van Brander External Voorstrijk. Kleur gelijk aan afwerking.
- Het geheel afwerken met Brander External Putz of Brander External Putz Fijn.

Sterk zuigende, brosse en/of verzandende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Brosse of verzandende minerale oppervlakken door middel van borstelen, hogedrukreiniging of anderszins zodanig reinigen, dat alle loszittende delen (gruis) worden verwijderd.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Het geheel gronderen met Brander External Diepgrondeer.
- Het geheel voorzien van Brander External Voorstrijk. Kleur gelijk aan afwerking.
- Het geheel afwerken met Brander External Putz of Brander External Putz Fijn.

Uitgebreide systeeminformatie
 Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad 4940.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren. Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

Gereedschap

Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.
 Een 'middelharde' kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

Verdunning

Geen.

Brander External Putz / Putz Fijn

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (vervolg)

Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte.

Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).

Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan 'afspanen'.

Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.

Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.

Zie productveiligheidsblad van Brander External Putz.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Algemene bepalingen

Nummer

1390

1392

SigmaKalon Deco Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van de SigmaKalon Groep.

september 2007
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

