

# Brander Mur

<b>OMSCHRIJVING</b>	Oplosmiddelhoudende muurverf voor buiten op basis van acrylaatcopolymeer.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Bescherming en verfraaiing van beton, pleisterwerk en cementgebonden plaatmateriaal.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeer duurzaam.</li><li>- Dampremmend.</li><li>- Fysisch drogend.</li><li>- Onverzeepbaar.</li><li>- Geringe vuilaanhechting.</li><li>- Niet overschilderbaar met andere verftypen.</li><li>- Niet vorstgevoelig.</li><li>- Isolerende werking.</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit en lichte kleuren uit wit. Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Blik van 5 en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 52,5 vol.% Kleefvrij na : 2 uur Droog na : 16 uur Overschilderbaar na : 24 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats. Vlampunt : 22°C
<b>PRAKTISCH RENDEMENT</b>	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode Circa 6 m <sup>2</sup> /liter voor de eerste laag. Circa 7,5 m <sup>2</sup> /liter voor de tweede, met de vachttroller aangebrachte laag.
<b>ONDERGROND-CONDITIE</b>	Ondergrond afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

# Brander Mur

## SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen of fixeren met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).  
Minder betrouwbare ondergronden, zoals verzandende en sterk poederende ondergronden fixeren met Brander Unigrund S.
- Afwerken met twee lagen Brander Mur.

Intacte verflagen op basis van oplosmiddelhoudende acrylaatcopolymeren, chloorrubber of alkydhars

- Grondig reinigen.
- Geheel afwerken met één of twee lagen Brander Mur.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Rol / kwast

Verdunning : 0-5 vol.% Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

Werkwijze : eerste laag aanbrengen met kwast of vachtroller.  
Tweede laag bij voorkeur aanbrengen met de vachtroller.  
Niet te lang inwerken omdat de eerste laag dan enigszins kan worden opgelost.

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.

Zie productveiligheidsblad van Brander Mur.

## REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009  
Pagina 2/2

Vanzelfsprekend

