

Brander Stucco Mat

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met stucco-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels theaters, show-rooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Schitterend traditioneel stucco-effect met fluweel zachte uitstraling.- Snel, makkelijk en economisch te verwerken.- Stucco-effect snel realiseerbaar door slechts twee bewerkingen.- Schrobbvast.- Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.- Moeilijk brandbaar.- Geurarm.
KLEUREN EN GLANS	52 tinten. Mat. Door de specifieke applicatiemethode kan het resultaat enigszins afwijken van de referentiestalen. In verband hiermee wordt aanbevolen eerst een proefvlak op te zetten. Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,2 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 46 gew.% 2 ^e laag aanbrengen na : 4-5 uur Doorgedroogd na : 24 uur Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
VERBRUIK	Eerste laag : 150 tot maximaal 250 g/m ² . Tweede laag : maximaal 150 g/m ² . Opmerking Om barstvorming van Brander Stucco Mat te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

Brander Stucco Mat

ONDERGROND- CONDITIE

De ondergrond dient hard, afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig te zijn.

Ondergronden die nog ongebonden kalk bevatten, dienen geneutraliseerd te worden met een fluaterend middel om kalkdoorslag (kleurbontheid) te voorkomen. Dit is vooral van belang bij een afwerking in kleur.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 8°C.

Relatieve vochtigheid maximaal 80%.

Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEEM

Brander Stucco Mat systeem op minerale ondergrond

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelings criteria "stukadoorwerk binnen": Groep 2. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Brander Stucco Mat aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf komt terug in het eindresultaat.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Mat aanbrengen.
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Mat. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco Mat-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren dat de randen van het reliëf uitgevlakt worden.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Gereedschap

Grote stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.

Kleine stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

Brander Stucco Mat

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Mat

**AANVULLENDE
GEGEVENS**

Belastbaarheid
Het Brander Stucco Mat systeem is toe te passen in droge ruimten.
In natte ruimten (badkamers en keukens) kan het worden toegepast op delen, mits deze niet aan directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Delen die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn eveneens ongeschikt.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

