

# Brava Dekor

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Gebruiksklare sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie volgens DIN 18558, klasse P. org. 2.  |
| <b>GEBRUIKSDOEL</b>          | Het decoratief afwerken van wanden in de woning- en utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoor- en bankgebouwen, schouwburgen, ziekenhuizen, scholen en trappenhuizen).<br>Toe te passen op alle vlakke en gladde ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.  |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Decoratief schorseffect.</li><li>- Leverbaar in korrelgradatie 2 mm en 3 mm.</li><li>- Structuur is in diverse richtingen (horizontaal, verticaal, diagonaal of ovaal/rond) aan te brengen.</li><li>- Gemakkelijk verwerkbaar.</li><li>- Kras-, slag- en stootvast.</li><li>- Hoge witheidsgraad.</li><li>- Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.</li><li>- Oplosmiddelvrij.</li><li>- Geurarm.</li></ul> |
| <b>KLEUREN EN GLANS</b>      | Standaard wit en vrijwel alle kleuren.<br>Mat.<br><br>Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.  |
| <b>VERPAKKING</b>            | Plastic emmers (met handgreep) van 18 kg.  |
| <b>BASISGEGEVENS</b>         | Bepaald bij 23°C en 50% R.V.<br>Dichtheid : 1,80 kg/dm <sup>3</sup><br>Percentage vaste stof : 87 gew.%<br>Handdroog na : 6 uur<br>Doorgedroogd na : 24 uur<br>Overschilderbaar na : 24 uur<br>Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.<br>Vlampunt : niet van toepassing.  |

# Brava Dekor

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>VERBRUIK</b>                     | Brava Dekor 2 mm : 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup><br>Brava Dekor 3 mm : 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>ONDERGROND-<br/>CONDITIE</b>     | Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.<br>Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.  |
| <b>VERWERKINGS-<br/>CONDITIES</b>   | Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:<br>Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.<br>Relatieve vochtigheid maximaal 80%.<br>Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.   |
| <b>SYSTEMEN</b>                     | Onbehandelde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken en gipskartonplaat<br>- Reinigen tot een schone en draagkrachtige ondergrond.<br>- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 2. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.<br>- Het geheel voorzien van een 10% verdunde laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.<br>- Het geheel afwerken met Brava Dekor 2 mm of 3 mm.<br><br><u>Noot</u><br>Op ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen of vergeelde gipskartonplaten Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.<br><br>Uitgebreide systeeminformatie<br>Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937. |
| <b>INSTRUCTIES VOOR<br/>GEBRUIK</b> | <b>SPAANAPPLICATIE</b><br><br>Strakke afscheiding<br>Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.<br><br>Gereedschap<br>Een schone roestvaststalen spaan voor het opbrengen.<br>Een 'zachte' kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).   |

# Brava Dekor

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (vervolg)

**Verdunnen**  
Voor gebruik goed roeren.  
Zonodig verdunnen met ca. 1% leidingwater.  
Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

### Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvaststalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte.

Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, met behulp van de kunststof spaan de gewenste structuur aanbrengen. Het structureren kan in diverse richtingen plaatsvinden (horizontaal, verticaal, diagonaal of ovaal/rond).

Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in de gekozen structuurrichting 'afspanen'. Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.

Bij grotere objecten is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

## VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.  
Zie productveiligheidsblad van Brava Dekor 2 mm en 3 mm.

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Hechting op minerale ondergronden

Een sierpleistersysteem met Brava Dekor hecht uitstekend op minerale ondergronden. Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).

### Hechting op bestaande afwerking

Een sierpleistersysteem met Brava Dekor hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharsdispersie.

Een sierpleistersysteem met Brava Dekor hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven. Echter, uitzonderingen hierop zijn:

- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.

Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.

Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

### Overschilderbaarheid

Brander Tex kan toegepast worden als onderhoudslaag over Brava Dekor.

# Brava Dekor

REFERENTIES

Informatieblad  
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer  
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: [info@brander.nl](mailto:info@brander.nl), website: [www.branter.nl](http://www.branter.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009  
Pagina 4/4

Vanzelfsprekend

