

Brava Isotex

OMSCHRIJVING	Watergedragen, geurarme en isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies.
GEBRUIKSDOEL	Het isoleren en tegelijk afwerken van ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk, metselwerk, gipskarton, boardplaten en houtvezelplaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Isoleert verontreinigingen, zoals nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, inhoudsstoffen van houtvezelplaten, bitumen en markers.- Zeer goede dekking.- Zeer lichte verwerking.- Niet vergelend.- Geurarm.- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.- Onverzeepbaar.- Waterdampdoorlatend.
KLEUREN EN GLANS	Wit en vrijwel alle kleuren van de Brander kleurcollectie. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 4 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,48 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 53,5 vol.% Kleefvrij na : ca. 1 uur Doorgedroogd na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur Houdbaarheid : tenminste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
PRAKTISCH RENDEMENT	6-8 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode.

Brava Isotex

ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 10°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht) tijdens het drogingsproces.

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen of fixeren met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afwerken met twee lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte spuitpleister

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Gronderen met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 à 2 lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 à 2 lagen Brava Isotex.

Zwaar verontreinigde ondergronden

Op ondergronden die verontreinigd zijn door zware rookbelasting, brandschade en dergelijke, isoleert Brava Isotex onvoldoende. In dergelijke situaties zal nog steeds geïsoleerd moeten worden met een synthetische muurverf. Aangezien deze verf oplosmiddelhoudend is, dient ontheffing aangevraagd te worden.

Brava Isotex

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Rol / kwast
Verdunning : geen.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater en wasmiddel.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brava Isotex voor onder andere LEL- en MAC-waarden.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branter.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

