

Brava Matt

OMSCHRIJVING	Lichtvullende, oplosmiddelvrije en geurarme muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het afwerken van schuurwerk, pleisterwerk, beton, metselwerk, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, hardboard en zachtboard. Toe te passen op wanden en plafonds.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Grote dekkraft.- Oplosmiddelvrij.- Geurarm.- Wasbaar.- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2.- Waterdampdoorlatend.- Gemakkelijk verwerkbaar.
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren uit wit. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 4 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,44 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 32,7 vol.% Kleefvrij na : ca. 1 uur Droog na : ca. 3 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
PRAKTISCH RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode 7-10 m ² /liter.

Brava Matt

**ONDERGROND-
CONDITIE**

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

**VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden binnen

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen of fixeren met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afwerken met twee lagen Brava Matt.

Uitgebreide systeeminformatie
Hiervoor wordt verwezen naar systeemblad 4941.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Airless-spuit
Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitedruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Rol / kwast
Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater.

Reiniging gereedschaap
Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brava Matt.

Brava Matt

AANVULLENDE GEGEVENS

Hechting op minerale ondergronden

Brava Matt hecht uitstekend op minerale ondergronden.

Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).

Hechting op bestaande afwerking

Brava Matt hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharstdispersie.

Brava Matt hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven.

Echter, uitzonderingen hierop zijn:

- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.

Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.

Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

REFERENTIES

Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

nummer

1411

1300

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

