

Brava Spackverf

OMSCHRIJVING	Waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Speciaal geschikt voor het overschilderen van wanden en plafonds die reeds behandeld zijn met spuitpleisters.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Weinig vullend, zodat de oorspronkelijke structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft.- Hoge dekkraft.- In de meeste gevallen is één afwerklaag voldoende.- Egale eiglans.- Schrobvast.- Gemakkelijke verwerking.
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren uit wit. Eiglans.
VERPAKKING	Plastic emmers van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 37,4 vol.% Kleefvrij na : ca. 2 uur Doorgedroogd na : ca. 6 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
PRAKTISCH RENDEMENT	Circa 6 m ² /liter, mede afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Brava Spackverf

**VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

SYSTEMEN

Intacte spuitpleisterlagen
- Verontreinigingen verwijderen.
- Gronderen met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund)
- Het geheel afwerken met Brava Spackverf.

Attentie

Brava Spackverf heeft geen isolerende eigenschappen en zal derhalve doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en nicotineaanslag niet isoleren.

In het geval de ondergrond is verontreinigd met doorslaggevoelige verontreinigingen wordt geadviseerd af te werken met Brava Isotex.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Voor gebruik goed omroeren.

Rol / kwast

Verdunning : bij voorkeur niet verdunnen.
Zonodig verdunnen met maximaal 5 vol.% leidingwater.

Werkwijze : Vol aanbrengen en verdelen met vachtroller.

Reiniging gereedschaap

Direct na gebruik met water en wasmiddel.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brava Spackverf.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 2/2

Vanzelfsprekend



 Een PPG Merk