

Brava Superdeck

OMSCHRIJVING	Hoogdekkende, oplosmiddelvrije en geurarme muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het afwerken van stukadoormortels, beton, pleisterwerk, metselwerk en gipsgebonden platen. Het overschilderen van structuurafwerkingen, zoals sierpleisters en Rauhfaser, en overschilderen van behang. Bijzonder geschikt voor renovatiewerk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Zeer grote dekkraft.- Oplosmiddelvrij en geurarm.- Waterdampdoorlatend.- Goed reinigbaar.- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2.- Spanningsarm.- Gemakkelijk verwerkbaar.- Tast structuren nauwelijks aan.- Over het algemeen is één afwerklaag voldoende.
KLEUREN EN GLANS	Wit en vrijwel alle kleuren. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 4 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,45 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 37,5 vol.% Kleefvrij na : ca. 1 uur Droog na : ca. 3 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur Houdbaarheid : Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing
PRAKTISCH RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode 6-7 m ² /liter.

Brava Superdeck

ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden binnen

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Branderplast KV
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen of fixeren met Brander Isofix (zie kenmerkenblad 8801) of Brander Haftgrund (zie kenmerkenblad 8805).
- Afwerken met twee lagen Brava Superdeck.

Uitgebreide systeeminformatie
Hiervoor wordt verwezen naar systeemblad 4941.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Airless-spuit
Verdunning : 10 vol.% leidingwater
Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuishdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Rol / kwast
Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater.
Werkwijze : bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen.
In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brava Superdeck.

Brava Superdeck

AANVULLENDE GEGEVENS

Hechting op minerale ondergronden

Brava Superdeck hecht uitstekend op minerale ondergronden.
Zuigende ondergronden dienen eerst gegrondeerd te worden met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).

Hechting op bestaande afwerking

Brava Superdeck hecht uitstekend op kwalitatief hoogwaardige afwerkingen op basis van kunstharstdispersie.

Brava Superdeck hecht tevens op bepaalde dampremmende muurverven.

Echter, uitzonderingen hierop zijn:

- Dampremmende verfsystemen in een vochtige omgeving (natte cellen).
- Het niet overschilderbaar zijn van deze verfsystemen.

Bovengenoemde situaties kunnen leiden tot onthechting.

Voor het herkennen van verfsystemen wordt verwezen naar Brander Informatieblad 1393.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de brander kenmerkenbladen

Nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

