

Brander Stucco Beton

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met een natuurlijk, robuust beton-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Natuurlijke en robuuste beton uitstraling.• In vrijwel alle kleuren leverbaar.• Gebruiksklaar.• Gemakkelijk te verwerken.• Meerdere effecten mogelijk.
KLEUREN EN GLANS	Vrijwel alle kleuren. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,35 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 67,1 gew.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. 2° laag aanbrengen na : 6 uur Doorgedroogd na : 24 uur
VERBRUIK	Van het complete Brander Stucco Beton systeem: 1-2 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391.

Brander Stucco Beton

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond glad en vlak pleisteren.
Aanbevolen resultaat voor minerale ondergronden:
 - Groep 1.Aanbevolen resultaat voor gipskarton- en gipsvezelplaten:
 - Niveau B.Zie hiervoor de Brander systeembladen 4933 en 4946.

Brander Stucco Beton systeem

- Zuigende en/of licht poederende ondergronden fixeren met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Brander Stucco Beton aanbrengen met de stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf is decoratief en zal in het eindresultaat zichtbaar blijven.
- Na droging met de stuccospaan een 'schraaplaag' Brander Stucco Beton aanbrengen. De schraapbewegingen zodanig uitvoeren dat de randen van het reliëf uitgevlakt worden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gereedschap

Stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken).

Verduunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Beton.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid

Het Brander Stucco Beton systeem is toe te passen in droge ruimten. Het product kan ook toegepast worden in natte ruimten (badkamers en keukens), echter niet op oppervlakken die aan directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Oppervlakken die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn ongeschikt.

Brander Stucco Beton

HOUDBAARHEID Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

REFERENTIES	Informatieblad	nummer
	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

september 2020
Pagina 3/3