

# Brander Verf- en Behangklaar

<b>OMSCHRIJVING</b>	Verspuitbare egalisatiepleister voor het behang- en schilderklaar maken van wanden en plafonds.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Geschikt voor het behangklaar maken en schilderklaar maken van wanden en plafonds in woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strakke, gladde, witte afwerking</li><li>• Goede dekking</li><li>• Zeer goed verwerkbaar</li><li>• Airless verspuitbaar</li><li>• Goed schuurbaar</li><li>• Hoogvullend vermogen</li><li>• Hoog standvermogen</li><li>• Geen verbrandingseffecten</li><li>• Af te werken met behang en muurverf</li><li>• Afhankelijk van de ondergrond na 1 laag behangklaar en na 2 lagen schilderklaar</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit. Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic zakken (met handgreep) van 25 kg.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,8 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 76 gew.% Laagdikte : maximaal 2 mm per laag. Vlampunt : niet van toepassing  <b>Droogtijd bepaald bij 23°C, 50% R.V. en 1 mm laagdikte</b> 2 <sup>e</sup> laag aan te brengen na : ca. 3 uur Doorgedroogd na : ca. 12 uur Af te werken na : ca. 12 uur
<b>VERBRUIK</b>	Circa 1 kg/m <sup>2</sup> per laag, mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden, hard, droog (zie Brander Informatieblad 1391) en draagkrachtig. Zie ook aanvullende gegevens in dit kenmerkenblad.

# Brander Verf- en Behangklaar

## VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.  
Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Niet volledig uitgeharde Brander Verf- en Behangklaar is gevoelig voor vorst en extreme vochtbelasting (condensvorming).  
Lage temperaturen en hoge R.V. beïnvloeden het drogingsproces nadelig.

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur, een te hoge relatieve luchtvochtigheid en een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc.  
Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces door te zetten.

## SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar de volgende systeembladen:  
Egaliseren van minerale ondergronden binnen; zie systeemblad 4933.  
Egaliseren van gipskarton- en gipsvezelplaten; zie systeemblad 4946

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Applicatie

Het materiaal aanbrengen met een spacksputmachine.  
Bij handapplicatie het materiaal aanbrengen met een stalen spaan.  
Afmessen en affilmen met een breed Zweeds mes.

### Verdunning

Indien nodig, maximaal 1% leidingwater.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

### Opmerking

Niet te behandelen delen afschermen.  
Delen die abusievelijk met Brander Verf- en Behangklaar bespoten zijn, direct met warm water schoonwassen.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Verf- en Behangklaar.

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Verkrijgen van optimale hechting:

Voor afwerking van Brander Verf- en Behangklaar met muurverf of behang moet de geëgaliseerde ondergrond droog zijn: maximaal 3% vochtgehalte bij cementgebonden ondergronden en 1% bij gipsgebonden ondergronden.  
Bij toepassing van een muurverf met een hoog bindmiddelgehalte (Brander Tex en Brander Clean) de met Brander Verf- en Behangklaar geëgaliseerde ondergrond eerst voorstrijken met Brander Haftgrund Dekkend.

# Brander Verf- en Behangklaar

**HOUDBAARHEID**

Circa 3 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.  
Niet in felle zon plaatsen.

**REFERENTIES****Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

**Nummer**

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.